


TUTKIMUSSELOSTUS, Vedenimeytymiskorkeus SFS-EN 1097-10

Asiakas	JjaT Kaijansinkko Ky	Kunta	Taipalsaari
Projekti	Lamminmäki	Materiaali	SrM
Urakoitsija		Lajite	16-32
Paikka	Lamminmäki	Diaarinro	16/222
Yhteyshenkilö	Jari Kaijansinkko	Kasa	
Lisätieto			

Näytetunnus	1
Näytteenottopvm	22.02.2016
Näytteenottaja	Päivi Naisniemi

Kokeen kesto (d) [vrk]	21
Testilämpötila [°C]	22.0
Tiivistetty kuivairtoteiys [Mg/m ³]	1.40
Hygroσκοoppinen veden absorptiokyky (Whyg) [%]	0.21
Vakiotason kosteuspitoisuus (Wkon) [%]	2.76
Veden imukorkeus (Hkap) [mm]	120


korkeus, hi [mm]	kosteus, Whi [%]
25	2.76
75	0.49
125	0.18
175	0.15
225	0.12
275	0.13
325	0.14
375	0.13
425	0.08
475	0.10
525	0.09
575	0.07



Jakelu	J.Kaijansinkko, M.Järvensivu, R.Tyyskä
--------	--

Päiväys 22.03.2016

Allekirjoitus



Päivi Naisniemi

Mitta Oy
Oulun Laboratorio
Tyypitie 1, 90620 Oulu
etunimi.sukunimi@mitta.fi
040-7510501